

NITRURE DE BORE

LUBRIFIANT CÉRAMIQUE



INFOS LOGISTIQUES

• Réf : NB329

Aérosols 650ml

Carton de 12

Code douane

3403 99 00

Transport ADR

Non soumis ☒

Soumis ☐

• DESCRIPTION

Le nitrure de bore laisse un film blanc sec et adhérent. Résistant à des températures élevées (jusqu'à 1100°C), il protège efficacement les buses et les torches de soudage contre les projections et les grattons, empêchant leur fusion avec les surfaces protégées. Peut également être utilisé pour une lubrification sèche à haute température et comme agent de démoulage dans certaines applications (métallurgie, moulage par injection plastique...). Particulièrement adapté pour les secteurs de la métallurgie et de la plasturgie.

+ Résistance haute température

+ Agent de moulage

+ Lubrification sèche

• MODE D'EMPLOI

Avant utilisation, agiter vigoureusement tête en bas pendant 30s à partir du décollement de la bille. Vaporiser le spray à environ 20cm sur les parties du support à traiter. Sec au toucher : 5-10 minutes. Le nitrure de bore étant sensible à l'humidité, son utilisation n'est pas conseillée pour des surfaces exposées à l'humidité à températures ambiante. Purger l'aérosol tête en bas après chaque utilisation. Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension. Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide blanc
- Odeur : cétonique
- Granulométrie : D90 < 6µm

• RECOMMANDATIONS

Danger.

H222 - Aérosol extrêmement inflammable.

H229 - Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.

EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Étiquetage : DANGER, SGH02, SGH07.

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net – www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conçu et fabriqué en France