

**Traitement hydro-oléofuge
phase aqueuse****CONDITIONNEMENTS****Réf : HY415**

Bidon - 4 x 5 L

Produit à usage professionnel

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi.

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

• DESCRIPTION

Liquide, hydro-oléofuge de surface en phase aqueuse, incolore, prêt à l'emploi destiné aux traitements hydro-oléofuge, de différents supports (intérieur et extérieur) poreux ou non. Système réversible et non filmogène. Ne modifie pas l'aspect des supports. Laisse respirer les matériaux et perméable à la vapeur d'eau. Exempt de solvant, inodore, non toxique et ininflammable.

Peut être appliqué sur supports humides et joints frais de 3 à 4 jours.

Traitement durable et bon vieillissement dans le temps, sans jaunissement des matériaux.

Ralenti l'apparition de micro-organismes tel que les mousses et lichens par son action hydrofugeante.

UTILISATION : Pour la construction : béton, maçonnerie, enduits, pierres, pierres calcaires, pierres marbrières, granits, grès, ardoises, pierres reconstituées, terres cuites, bétons architectoniques, dalles préfabriquées...

Protection anti-graisse, anti-huile, anti-graffiti, hydrofuge et oléofuge des murs, et façades de bâtiments privés, publics, ouvrages d'art (tunnels, ponts).

• MODE D'EMPLOI

Le support doit être sain, nettoyé, dépoli et dégraissé. Eliminer les mousses, algues et lichens à l'aide d'un fongicide type professionnel.

Application à saturation, à la brosse, au rouleau ou par pulvérisation d'une à deux couches successives sachant que la deuxième couche doit être pulvérisée sur la première couche encore humide.

Consommation moyenne entre 200 et 1000 ml/m² selon la porosité du support (tableau ci-dessous).

Le support traité peut être exposé à la pluie après +/- 12 heures.

Consommation aléatoire en fonction des matériaux et de leurs porosités.

Estimations pour un litre : terres cuites : 6/7 m², béton : 4/5 m², enduit ciment : 3,30 m², enduit type MPC : 2,50 m², pierre calcaire : 2/3 m², tuffeau : 1/2 m², pierre type St Vaast : 0.5/1 m²...

Il est vivement conseillé, après application des diverses couches et avant séchage du produit, d'enlever l'excès en surface avec un chiffon ou rouleau légèrement humidifié avec de l'eau; La température du support ne peut jamais être inférieure à 5°C. Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Densité à 25°C : 1,02 +/- 0.02

- Aspect : liquide visqueux

- pH : 12.5 +/- 0.5

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

Conserver à une température supérieure à 5°C.

Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.