



INFOS LOGISTIQUES

Réf : BT460

BITUMAEX NOIR

Seau 25 Kg

Palette de 40 seaux (100/120)

Réf : BT461

BITUMAEX ROUGE

Seau 25 Kg

Palette de 40 seaux (100/120)

BITUMAEX

ENROBE A FROID EPOXY VEGETAL NOIR / ROUGE AVEC DOUBLE ENROBAGE A CHAUD

• DESCRIPTION

BITUMAEX est un enrobé à froid à base d'émulsion de bitume et de résine époxy végétale non nocif permettant la réparation immédiate des chaussées et trottoirs par tout temps. Facile d'emploi, ne nécessite aucune préparation spéciale de la surface, si ce n'est un simple balayage des poussières et débris.

BITUMAEX est idéal pour la maintenance des voiries et surfaces en enrobé, la réparation des trottoirs, des nids de poule, excavations, des tranchées sur la chaussée, le rebouchage autour de tampons d'assainissement, bouches à clé, pose de parcmètres, panneaux de signalisation, feux tricolores, la finition des allées et trottoirs...

AVANTAGES

- Produit prêt à l'emploi, longue conservation (12 à 18 mois).
- Souple à la mise en oeuvre, séchage rapide ; la mise en circulation se fait aussitôt après la réparation (10 minutes). Durcit rapidement (48 heures) tout en gardant sa souplesse.
- Résiste à la circulation des véhicules PL, engin agricole, bus, VL, vélo...
- Résistance similaire aux enrobés à chaud. Résiste à la circulation des véhicules PL, engin agricole, bus, VL).
- Ne craint pas le gel / sel de déneigement, peut se poser par des températures négatives ou par forte pluie (-40 à +60°).
- Utilisation d'huile végétale, meilleure pour l'impact sur l'environnement.

Conforme à la norme XP P18-545 (granulats) remplacée par la norme NFP18-545 article 8.

Conforme aux normes EN 12697-1 (Teneur en liant) et EN12697-2 (Détermination de la granulométrie).

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL.

• MODE D'EMPLOI

MISE EN OEUVRE NORMALE - Enlever les parties friables du nid de poule à reboucher ; si possible faire des angles droits. Verser le produit dans le trou en mettant une épaisseur supplémentaire de 1 cm, égaliser avec une pelle ou un râteau, compacté au rouleau, avec une plaque vibrante ou une dame.

MISE EN OEUVRE EN URGENCE - Ne pas balayer, ne pas retirer l'eau, verser le produit dans le trou, compacter aux pieds (risque de moins bonne tenue dans le temps).

• CARACTERISTIQUES

Emulsion de bitume, pH : 2,2 à 2,6

Granulométrie : 0/4, 0/6, 0/8 destiné à des réparations d'une épaisseur de 1 à 10 cm.

Densité : 0.90 à 1,9 non compacté et 2 à 2,3 compacté

Consommation : 20 kg/m² sur 1cm d'épaisseur

Cov < 1 % (Noir), Cov < 1,2 % (Rouge), taux de bitume pur résiduel > 5.7%.

• RECOMMANDATIONS

STOCKAGE ET CONSERVATION - Doit être stocké dans son emballage d'origine fermé, entre 1°C et 60°C.

Conservation des seaux : 12 mois minimum pouvant aller jusqu'à 18 mois.

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

Etiquetage : aucun

Code douanier : 2715 000 00

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

Conçu et fabriqué en France

AExalt est une marque de Pluho

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81
www.aexalt.net - contact@aexalt.net